

**CE-OZNAKOWANIE 057 – 10139.1**



HD – element murowy ceramiczny Kategoria I, 240 mm x 115 mm x 71 mm

NF 22 **Brisbane** – cegła klinkierowa drążona antracytowa cieniowana gładka



**Producent / Zakład Produkujący**

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1

55 – 300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2

Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 100

[www.roben.pl](http://www.roben.pl), e-mail : biuro@roben.pl

13

EN 771-1:2011

2510 – CPR - 337

Element murowy ceramiczny przeznaczony do murów niezabezpieczonych, a także element murowy ceramiczny o dużej gęstości brutto w stanie suchym w murach zabezpieczonych.

Nr. Deklaracji właściwości użytkowych 057 – 10139.1

<b>Odchyłki wymiarów</b>	średnia	Kategoria Tm ( mm )	Długość + 5/-10 Szerokość ± 5 Wysokość ± 3
	rozpiętość	Kategoria Rm ( mm )	Długość 10 Szerokość 6 Wysokość 4
<b>Kształt i budowa</b> – 1 grupa konstrukcyjna		Rysunek c – element pionowo drążony	
<b>Wytrzymałość na ściskanie – kierunek obciążenia: prostopadle do poziomej spoiny w murze</b>	Średnia	N/mm <sup>2</sup>	≥ 35
<b>Rozszerzalność pod wpływem wilgoci</b>		mm/m	NPD
<b>Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2</b>		N/mm <sup>2</sup>	Tab. Załącznik C
<b>Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych</b>		Kategoria	S2
<b>Absorpcja wody</b>		% - wagowy	≤ 6
<b>Gęstość brutto w stanie suchym / Kategoria D2</b>		kg/m <sup>3</sup>	1500
<b>Gęstość netto w stanie suchym / Kategoria D2</b>		kg/m <sup>3</sup>	2300
<b>Współczynnik przewodzenia ciepła</b>		W/mK	NPD
<b>Trwałość</b>		Kategoria	F2
<b>Współczynnik dyfuzji pary wodnej</b>		μ	50/100
<b>Substancje niebezpieczne</b>		Załącznik ZA. 3	